



ООО «Кемеровский каменный карьер»

650021, г. Кемерово, ул. Предзаводская, 2.
т. 8 (3842) 39-60-30, 57-17-45
www.sdexport.ru, e-mail: kkk@sdexport.ru
ИНН 4209001765 / КПП 420501001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 157/10
на отгруженную продукцию _____ м³

НД (ГОСТ; ТУ и др.): ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 8267-93

Потребитель: _____

Изготовитель: ООО «Кемеровский каменный карьер»

Исходная горная порода: известняк, песчаник

Вид продукции: щебень смесь фракций от 5 до 20 мм.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

1. Зерновой состав:

	Размеры ячеек сит, мм				
	25	20	12,5	5	2,5
Полные остатки, % по массе	0,00	4,70	39,84	95,41	98,38
Требования ГОСТ 8267-93, %	до 0,5	до 10	от 30 до 60	от 90 до 100	от 95 до 100

2. Физико-механические свойства.

№ п/п	Наименование испытаний	Единица измерения	Результат испытания	Требования ГОСТ 8267-93
1	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	%	33,17	IV группа св.25 до 35
2	Содержание зерен слабых пород	%	3,49	не более 5
3	Содержание пылевидных и глинистых частиц	%	1,2	не более 2
4	Содержание глины в комках	%	0,00	не более 0,25
5	Марка щебня по дробимости		M1200	
6	Марка щебня по истираемости		И1	
7	Устойчивость структуры щебня против распадов	%	0,63	до 3
8	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	81,7 ± 10,2	не более 740
9	Марка по морозостойкость ускоренным методом в растворе сульфата натрия		F150	
10	Насыпная плотность	кг/м ³	1410	
11	Содержание вредных компонентов и примесей		Соответствует требованиям ГОСТ 8267-93	

Технический директор ООО «ККК» _____ / А.В. Маганов /

Техник-лаборант ООО «КДС» _____ / М.А. Дергунова /

« 13 » октября 2019г.

